

## Bouwfolie 0.20 6m 50kg RB1.5m



### Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

### Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

### Overige eigenschappen

#### Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

#### Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

## Bouwfolie 0.20 6m 50kg RB1.5m

### Kenmerken

| Kenmerk                                        | Waarde     | Normering        |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| Artikelcode                                    | 5757       |                  |
| Commerciële Code                               | PFR0206E   |                  |
| Grondstof                                      | LDPE       |                  |
| Kleur                                          | Opaak      |                  |
| Dikte micron ( $\mu$ )                         | 200        |                  |
| Breedte (m)                                    | 6          |                  |
| Gewicht (kg)                                   | 50         |                  |
| Densiteit ( $\text{kg/m}^3$ )                  | 0.924      |                  |
| Impactweerstand ( $\text{g}/\mu$ )             | $\geq 1$   | ASTM D1709       |
| Treksterkte lengterichting ( $\text{N/mm}^2$ ) | $\geq 14$  | DIN EN ISO 527-3 |
| Treksterkte dwarsrichting ( $\text{N/mm}^2$ )  | $\geq 12$  | DIN EN ISO 527-3 |
| Rek bij breuk-lengterichting (%)               | $\geq 200$ | DIN EN ISO 527-3 |
| Reksterkte dwarsrichting (%)                   | $\geq 250$ | DIN EN ISO 527-3 |
| UV bestendig                                   | Nee        |                  |
| Bitumenbestendig                               | Ja         |                  |
| Recycleerbaar                                  | Ja         |                  |